Produktblatt

CLAYTEC®
Baustoffe aus Lehm

Lehm-Trockenschüttung GRANULAT 03.061

- Trocken und rieselfähig
- Mittelschwer
- Grob- und Feinkornanteile

Trockene, rieselfähige Deckenschüttung. Lehm- Deckenschüttung GRANULAT besteht aus zerkleinerten Lehmsteinstücken.

Serviceteams Technische Beratung und Vertrieb siehe www.claytec.de
Produktdaten und Anwendung siehe Rückseite

DEUTSCHLAND
Claytec e. K.
Nettetaler Straße 113-117,
41751 Viersen
Telefon +49 2153 918-0
www.claytec.de

Lehm-Trockenschüttung GRANULAT
03.061

Lehmproduktart Lehmschüttung (LT) nach 3.6 der „Lehmbau Regeln" des Dachverband Lehm.

Anwendungsgebiet Trockene, rieselfähige Deckenschüttung zur Hohlraumfüllung, Wärmespeicherung und zur Verbesserung des Schallschutzes.

Zusammensetzung Lehm- und Ton, Körnung 0-25 mm, Überkorn in der Regel bis 4 cm, auch größere Bruchstücke möglich.

Baustoffwerte Rohdichte bei leicht verdichteter Schüttung ca. 1.350 kg/m^3 (Wärmeleitfähigkeit 0,56 W/mK, µ 5/10).

Lieferformen Trocken 03.061 in 1,0 t Big-Bags (0,75 m^3 leicht verdichtete Schüttung).

Lagerung Trocken lagern. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich.

Verarbeitung Die Trockenschüttung ist bei Anlieferung verarbeitungsfertig. Der Rieselschutz ist sorgfältig und sicher auszuführen.
Das Material wird zwischen Lagerhölzer oder Deckenbalken geschüttet. Die Schütthöhe sollte mind. 60 mm betragen, einzelne größere Bruchstükke müssen je nach Schüttungshöhe ausgelesen oder zerkleinert werden. Eine Reklamation kann daraus nicht abgeleitet werden.

Hinweis **Wegen möglicher Feuchteeinträge während des Transports, der Lagerung auf der Baustelle ist die Materialfeuchte vor Auflage der Laufbodenschichten abschließend zu überprüfen (Hand- oder Augenscheinprobe).**

© CLAYTEC e. K. · 41751 Viersen · Ausgabe 11-2019 · gültig 12 Monate, danach siehe www.claytec.de