

## Wickelstaken Art. 30.003

- Denkmalgerecht
- Verschiedene Längen
- Fertig gewickelt und vorgetrocknet



**Anwendungsgebiet** Wickelstaken für die Fachwerksanierung und Denkmalpflege

**Beschaffenheit** Aus Eiche-Vollholz zwei Jahre abgelagert, Querschnitt ca. 3 x 5 cm, Baulehm (fetter Lehm), Roggen-Langstroh. Nass von Hand gewickelt, weitgehend vorgetrocknet. Durchmesser Wickelmantel ca. 12-14 cm. Gewicht ca. 1 kg/lfm.

**Lieferform** Verfügbar in 60 cm, 70 cm, 90 cm und 110 cm. 50 Stk/EUR-Pal.

**Lagerung** Wickelstaken sollten nach Anlieferung umgehend eingebaut werden, damit ggf. noch vorhandene Restfeuchte zügig austrocknen kann.

**Materialbedarf** Ca. 8 Stk/m Deckenfeld.

**Verarbeitung** Wickelstaken werden in der Regel auf seitlich an den Deckenbalken befestigten Latten aufgelegt. Die Enden sind stumpf und können nach Bedarf gekürzt werden, ebenso der Wickelmantel. Für das Einpassen in Balkennuten können die Staken auf Nachfrage einseitig angespitzt geliefert werden.

Der unterseitige Verputz erfolgt in der Regel mit CLAYTEC Lehm-Unterputz Stroh.