

Wickelstaken 30.003



- Denkmalgerecht
- Verschiedene Längen
- Fertig gewickelt und vorgetrocknet



Anwendungsgebiet Wickelstaken für die Fachwerksanierung und Denkmalpflege

Beschaffenheit Aus Eiche-Vollholz zwei Jahre abgelagert, Querschnitt ca. 3 x 5 cm, Baulehm (fetter Lehm), Roggen-Langstroh. Nass von Hand gewickelt, weitgehend vorgetrocknet. Durchmesser Wickelmantel ca. 12-14 cm.

Lieferform Einzeln, übliche Länge 70 cm. Verfügbar auch 50 cm, 90 cm und 110 cm. Weitere Längen auf Anfrage möglich.

Lagerung Wickelstaken sollten nach Anlieferung umgehend eingebaut werden, damit ggf. noch vorhandene Restfeuchte zügig austrocknen kann.

Materialbedarf Ca. 8 Stk/m Deckenfeld.

Verarbeitung Wickelstaken werden in der Regel auf seitlich an den Deckenbalken befestigten Latten aufgelegt. Die Enden sind stumpf und können nach Bedarf gekürzt werden, ebenso der Wickelmantel. Für das Einpassen in Balkennuten können die Staken auf Nachfrage einseitig angespitzt geliefert werden.

Der unterseitige Verputz erfolgt in der Regel mit CLAYTEC Lehm-Unterputz Stroh.